

Descripción visual / Visual description

Roca ígnea de color gris muy claro a gris claro medio. Tamaño de grano medio a grueso. Compacta y de fractura irregular

Igneous rock from light grey to medium light grey. Medium to large grain size, compact and irregular

Acabados / Finishes

Polido, flameado, abujardado, granallado, aserrado, cepillado, apomazado, ..

Polished, flamed, bush-hammered, sand blasting, sawn, brushed, honed, ...

Formatos / Formats

Válido para tabla, losa, bordillo y todo tipo de piezas comerciales a medida.

Suitable for slabs, tiles, kerbstone and all kind of custom commercial pieces.

Aplicaciones / Applications

Uso universal: interiores y exteriores.

Universal use: inside and outside

Norma Standard	Ensayo Test	Resultado Result
UNE-EN 12407	Clasificación Petrográfica Petrographic examination	Granito biotítico Biotitic granite
UNE-EN 1936	Densidad aparente Apparent density	2620 kg/m3
	Porosidad abierta Open porosity	1,10%
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica Water absorption at atmospheric pressure	0,4%
UNE-EN 14157	Resistencia al desgaste por abrasión Abrasion resistance	16,8 mm
UNE-EN 13364	Carga de roturas para anclajes Breaking load at dowel hole	2500 N
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión Petrographic examination	170 MPa
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength	13,6 MPa
UNE-EN 14066	Resistencia al choque térmico Resistance to ageing by thermal shock	No altera / Does not alter
	Alteraciones visuales / Visual alterations	
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad Frost resistance	
	Variación RF (14 ciclos) / Decrease of Rf (14 cycles)	0,10%
	Variación RF (56 ciclos) / Decrease of Rf (56 cycles)	2,5%

El granito es un producto natural y las características técnicas aquí descritas pueden tener ligeras variaciones / Granite is a natural product and the technical characteristics mentioned above may vary slightly

Ensayos de tipo para la declaración de marcado CE / Test of type for declaration of CE marked

New Diamant