

### Descripción visual / Visual description

**Roca ígnea de color gris anaranjado. Tamaño de grano medio . Compacta y de fractura irregular**  
**Orange-grey igneous rock. Medium grain size. Compact and irregular fracture.**

### Acabados / Finishes

**Pulido, flameado, abujardado, granallado, aserrado, cepillado, apomazado, ..**  
**Polished, flamed, bush-hammered, sand blasting, sawn, brushed, honed, ...**

### Formatos / Formats

**Válido para tabla, losa, bordillo y todo tipo de piezas comerciales a medida.**  
**Suitable for slabs, tiles, kerbstone and all kind of custom commercial pieces.**

### Aplicaciones / Applications

**Uso universal: interiores y exteriores.**  
**Universal use: inside and outside**

Norma Standard	Ensayo Test	Resultado Result
UNE-EN 12407	<b>Clasificación Petrográfica</b> Petrographic examination	<b>Granito de dos micas</b> Two micas granite
UNE-EN 1936	<b>Densidad aparente</b> Apparent density	<b>2580 kg/m3</b>
	<b>Porosidad abierta</b> Open porosity	<b>3,10%</b>
UNE-EN 13755	<b>Absorción de agua a presión atmosférica</b> Water absorption at atmospheric pressure	<b>1,0%</b>
UNE-EN 14157	<b>Resistencia al desgaste por abrasión</b> Abrasion resistance	<b>19,1 mm</b>
UNE-EN 13364	<b>Carga de roturas para anclajes</b> Breaking load at dowel hole	<b>1450 N</b>
UNE-EN 1926	<b>Resistencia a la compresión</b> Compressive strength	<b>130 Mpa</b>
UNE-EN 12372	<b>Resistencia a la flexión (Rf)</b> Flexural strength	<b>9,1 Mpa</b>
UNE-EN 14066	<b>Resistencia al envejecimiento por choque térmico</b> Resistance to ageing by thermal shock	
	<b>Variación de masa / Mass variation</b>	<b>-0,05%</b>
	<b>Var. módulo elast. Dinámica / Variation of dynamic elastic mod.</b>	<b>16,50%</b>
	<b>Alteraciones visuales / Visual alterations</b>	<b>No altera / Does not alter</b>
UNE-EN 14231	<b>Resistencia al deslizamiento (pulido)</b> Slip resistance (polished)	
	<b>Ensayo en seco / Dry test (SRV)</b>	<b>78</b>
	<b>Ensayo en húmedo / Wet test (SRV)</b>	<b>70</b>
UNE-EN 12371	<b>Resistencia a la heladicidad</b> <b>Frost resistance</b>	
	<b>Variación RF (12 ciclos) / Decrease of Rf (12 cycles)</b>	<b>4,00%</b>
	<b>Variación RF (48 ciclos) / Decrease of Rf (48 cycles)</b>	<b>2,30%</b>

**El granito es un producto natural y las características técnicas aquí descritas pueden tener ligeras variaciones / Granite is a natural product and the technical characteristics mentioned above may vary slightly**

**Ensayos de tipo para la declaración de marcado CE / Test of type for declaration of CE marked**

**Moreno Costa**