

### Descripción visual / Visual description

### Acabados / Finishes

**Pulido, flameado, abujardado, granallado, aserrado, cepillado, apomazado, ..**  
 Polished, flamed, bush-hammered, sand blasting, sawn, brushed, honed, ...

### Formatos / Formats

**Válido para tabla, losa, bordillo y todo tipo de piezas comerciales a medida.**  
 Suitable for slabs, tiles, kerbstone and all kind of custom commercial pieces.

### Aplicaciones / Applications

**Uso universal: interiores y exteriores.**  
 Universal use: inside and outside

| Norma<br>Standard | Ensayo<br>Test   | Resultado<br>Result                              |
|-------------------|--|--|
| UNE-EN 12407      | <b>Clasificación Petrográfica</b><br>Petrographic examination                                    | <b>Granito de dos micas</b><br>Two micas granite |
| UNE-EN 1936       | <b>Densidad aparente</b><br>Apparent density   | <b>2580 kg/m3</b>                                |
|                   | <b>Porosidad abierta</b><br>Open porosity  | <b>3,00%</b>                                     |
| UNE-EN 13755      | <b>Absorción de agua a presión atmosférica</b><br>Water absorption at atmospheric pressure       | <b>1,0%</b>                                      |
| UNE-EN 14157      | <b>Resistencia al desgaste por abrasión</b><br>Abrasion resistance                               | <b>17,8 mm</b>                                   |
| UNE-EN 13364      | <b>Carga de roturas para anclajes</b><br>Breaking load at dowel hole                             | <b>1500 N</b>                                    |
| UNE-EN 1926       | <b>Resistencia a la compresión</b><br>Compressive strength                                       | <b>121 Mpa</b>                                   |
| UNE-EN 12372      | <b>Resistencia a la flexión (Rf)</b><br>Flexural strength  | <b>7,8 Mpa</b>                                   |
| UNE-EN 14066      | <b>Resistencia al envejecimiento por choque térmico</b><br>Resistance to ageing by thermal shock |  |
|                   | <b>Variación de masa / Mass variation</b>  | <b>0,00%</b>                                     |
|                   | <b>Var. módulo elast. Dinámica / Variation of dynamic elastic mod.</b>                           | <b>-14,50%</b>                                   |
|                   | <b>Alteraciones visuales / Visual alterations</b>  | <b>No altera / Does not alter</b>                |
| UNE-EN 14231      | <b>Resistencia al deslizamiento (pulido)</b><br>Slip resistance (polished)                       |  |
|                   | <b>Ensayo en seco / Dry test (SRV)</b>   | <b>80</b>  |
|                   | <b>Ensayo en húmedo / Wet test (SRV)</b>   | <b>70</b>  |
| UNE-EN 12371      | <b>Resistencia a la heladicidad</b><br>Frost resistance  |  |
|                   | <b>Variación RF (14 ciclos) / Decrease of Rf (14 cycles)</b>                                     | <b>9,40%</b>                                     |

El granito es un producto natural y las características técnicas aquí descritas pueden tener ligeras variaciones / Granite is a natural product and the technical characteristics mentioned above may vary slightly

Ensayos de tipo para la declaración de marcado CE / Test of type for declaration of CE marked

# Silvestre Alba