

Descripción visual / Visual description

Acabados / Finishes

Pulido, flameado, abujardado, granallado, aserrado, cepillado, apomazado, ..
 Polished, flamed, bush-hammered, sand blasting, sawn, brushed, honed, ...

Formatos / Formats

Válido para tabla, losa, bordillo y todo tipo de piezas comerciales a medida.
 Suitable for slabs, tiles, kerbstone and all kind of custom commercial pieces.

Aplicaciones / Applications

Uso universal: interiores y exteriores.
 Universal use: inside and outside

Norma Standard	Ensayo Test	Resultado Result
UNE-EN 12407	Clasificación Petrográfica Petrographic examination	Granito biotítico Biotitic granite
UNE-EN 1936	Densidad aparente Apparent density	2640 kg/m³
	Porosidad abierta Open porosity	1,00%
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica Water absorption at atmospheric pressure	0,3%
UNE-EN 14157	Resistencia al desgaste por abrasión Abrasion resistance	15,3 mm
UNE-EN 13364	Carga de roturas para anclajes Breaking load at dowel hole	2000 N
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión Compressive strength	167 Mpa
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength	14,1 Mpa
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico Resistance to ageing by thermal shock	
	Variación de masa / Mass variation	0,03%
	Var. módulo elast. Dinámica / Variation of dynamic elastic mod.	-21,70%
	Alteraciones visuales / Visual alterations	No altera / Does not alter
UNE-EN 14231	Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished)	
	Ensayo en seco / Dry test (SRV)	61
	Ensayo en húmedo / Wet test (SRV)	8
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad Frost resistance	
	Variación RF (12 ciclos) / Decrease of Rf (12 cycles)	3,20%

El granito es un producto natural y las características técnicas aquí descritas pueden tener ligeras variaciones / Granite is a natural product and the technical characteristics mentioned above may vary slightly

Ensayos de tipo para la declaración de marcado CE / Test of type for declaration of CE marked